

EFW

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT: Tsunenori Asatsuma, et al. ATTY. DOCKET NO. 09794353-0031

SERIAL NO. 10/719,206 GROUP ART UNIT: 2811

DATE FILED: November 21, 2003 EXAMINER: Shouxiang Hu

INVENTION: "METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR LIGHT
EMITTING DEVICE, SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE,
METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE,
SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD OF MANUFACTURING A
DEVICE AND DEVICE"



SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT


Assistant Commissioner of Patents
Washington, D.C. 20231

S I R:

Applicant herewith submits the certified copy of Japanese Application No. P2001-315703
filed October 12, 2001, and claims priority to the October 12, 2001, date.

The Commissioner is authorized to charge any fees which may be due or credit any
overpayments to Deposit Account No. 19-3140. A duplicate copy of this sheet is enclosed for that
purpose.

Respectfully submitted,

 (Reg. No. 45,034)
Christopher P. Rauch
SONNENSCHN NATH & ROSENTHAL
P.O. Box #061080
Wacker Drive Station - Sears Tower
Chicago, Illinois 60606-1080
Telephone 312/876-8000
Customer #26263
Attorneys for Applicants

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that a true copy of the foregoing Submission of Missing Parts was forwarded
to the United States Patent Office via U.S. First Class mail on June 9, 2005.



JAPAN PATENT OFFICE

出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 9 5 6 9 3

【書類名】 特許願

【整理番号】 0100653299

【提出日】 平成13年10月12日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01S 3/18
H01L 21/205
H01L 33/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 朝妻 庸紀

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 富谷 茂隆

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
内

【氏名】 玉村 好司

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県白石市白鳥 3 丁目 5 3 番地の 2 ソニー白石セミ
コンダクタ株式会社内

【氏名】 東條 剛

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県白石市白鳥 3 丁目 5 3 番地の 2 ソニー白石セミ
コンダクタ株式会社内

【氏名】 後藤 修

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目 1 番 1 号 住友電気工業株式会社伊丹製作所内

【氏名】 元木 健作

【特許出願人】

【識別番号】 000002130

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082762

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉浦 正知

【電話番号】 03-3980-0339

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043812

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体発光素子の製造方法、半導体発光素子、半導体素子の製造方法、半導体素子、素子の製造方法および素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記窒化物系 III - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2】 上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記素子領域の大きさおよび配置を決めるようにした

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 3】 上記複数の第 2 の領域は周期的に配列している
ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 4】 上記複数の第 2 の領域は六方格子状に周期的に配列している
ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 5】 上記複数の第 2 の領域は長方形格子状に周期的に配列している
る

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 6】 上記複数の第 2 の領域は正方格子状に周期的に配列している
ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 7】 上記素子領域は長方形である
ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 8】 上記素子領域の互いに対向する一対の辺は $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向に平行であり、他の互いに対向する一対の辺は $\langle 1 1 - 2 0 \rangle$ 方向に平行である

ことを特徴とする請求項 7 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 9】 上記素子領域は正方形である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 10】 互いに隣接する二つの上記第 2 の領域の間隔は $20\ \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 11】 互いに隣接する二つの上記第 2 の領域の間隔は $50\ \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 12】 互いに隣接する二つの上記第 2 の領域の間隔は $100\ \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 13】 上記第 2 の領域の配列周期は $20\ \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 3 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 14】 上記第 2 の領域の配列周期は $50\ \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 3 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 15】 上記第 2 の領域の配列周期は $100\ \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 3 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 16】 上記第 2 の領域は上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板を貫通している

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 17】 上記第 2 の領域は不定多角柱状の形状を有する

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 18】 上記第 1 の領域と上記第 2 の領域との間に上記第 1 の平均転位密度より高く、かつ上記第 2 の平均転位密度より低い第 3 の平均転位密度を有する第 3 の領域が設けられている

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 19】 上記第 2 の領域および上記第 3 の領域が実質的に含まれないように上記素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする請求項 1 8 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 0】 上記第 2 の領域の直径は $10\ \mu\text{m}$ 以上 $100\ \mu\text{m}$ 以下である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 1】 上記第 2 の領域の直径は $20\ \mu\text{m}$ 以上 $50\ \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 2】 上記第 3 の領域の直径は上記第 2 の領域の直径より $20\ \mu\text{m}$ 以上 $200\ \mu\text{m}$ 以下大きい

ことを特徴とする請求項 1 8 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 3】 上記第 3 の領域の直径は上記第 2 の領域の直径より $40\ \mu\text{m}$ 以上 $160\ \mu\text{m}$ 以下大きい

ことを特徴とする請求項 1 8 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 4】 上記第 3 の領域の直径は上記第 2 の領域の直径より $60\ \mu\text{m}$ 以上 $140\ \mu\text{m}$ 以下大きい

ことを特徴とする請求項 1 8 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 5】 上記第 2 の領域の平均転位密度は上記第 1 の領域の平均転位密度の 5 倍以上である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 6】 上記第 2 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 7】 上記第 1 の領域の平均転位密度は $2 \times 10^6\ \text{cm}^{-2}$ 以下、上記第 2 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 8】 上記第 1 の領域の平均転位密度は $2 \times 10^6\ \text{cm}^{-2}$ 以下、上記第 2 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ 以上、上記第 3 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ より小さく、 $2 \times 10^6\ \text{cm}^{-2}$ より大きい

ことを特徴とする請求項 1 8 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 9】 上記半導体発光素子の発光領域が上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$

m以上離れている

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項30】 上記半導体発光素子の発光領域が上記第2の領域から10 μm 以上離れている

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項31】 上記半導体発光素子の発光領域が上記第2の領域から100 μm 以上離れている

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項32】 上記半導体発光素子の発光領域が上記第2の領域および上記第3の領域を含まない

ことを特徴とする請求項18記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項33】 上記半導体発光素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第2の領域から1 μm 以上離れている

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項34】 上記半導体発光素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第2の領域から10 μm 以上離れている

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項35】 上記半導体発光素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第2の領域から100 μm 以上離れている

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項36】 上記半導体発光素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第2の領域および上記第3の領域を含まない

ことを特徴とする請求項18記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項37】 上記素子領域の輪郭線は互いに隣接する少なくとも二つの上記第2の領域を結ぶ直線を含む

ことを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項38】 互いに隣接する少なくとも二つの上記第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された上記窒化物系III-V族化合物半導体基板のスクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 39】 劈開により上記スクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 38 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 40】 上記素子領域の輪郭線は上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 41】 上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離れた輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 42】 劈開により上記スクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 41 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 43】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は $\text{Al}_x\text{B}_y\text{Ga}_{1-x-y-z}\text{In}_z\text{As}_u\text{N}_{1-u-v}\text{P}_v$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$ 、 $0 \leq u \leq 1$ 、 $0 \leq v \leq 1$ 、 $0 \leq x + y + z < 1$ 、 $0 \leq u + v < 1$) からなる

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 44】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は $\text{Al}_x\text{B}_y\text{Ga}_{1-x-y-z}\text{In}_z\text{N}$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$ 、 $0 \leq x + y + z < 1$) からなる

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 45】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x-z}\text{In}_z\text{N}$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$) からなる

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 46】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は GaN からなる

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 47】 上記半導体発光素子は半導体レーザである

ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 48】 上記半導体発光素子は発光ダイオードである
ことを特徴とする請求項 1 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 49】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に
上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域
が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構
造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿
って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III
-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された
ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 50】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に
上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域
が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構
造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子
であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一
つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 51】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に
上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域
が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構
造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導
体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物
半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 52】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に
上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域
が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構

造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造されたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 53】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 54】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 55】 上記第 1 の領域は単結晶であり、上記第 2 の領域は単結晶、多結晶もしくは非晶質またはこれらの二以上が混在したものである

ことを特徴とする請求項 54 記載の半導体発光素子の製造方法。

【請求項 56】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III

I-V族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造されたことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 57】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系III-V族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在する

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 58】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 59】 上記第2の領域が実質的に含まれないように上記素子領域の大きさおよび配置を決めるようにした

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 60】 上記複数の第2の領域は周期的に配列している

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 61】 上記複数の第2の領域は六方格子状に周期的に配列している

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 62】 上記複数の第2の領域は長方形格子状に周期的に配列している

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 63】 上記複数の第2の領域は正方格子状に周期的に配列してい

る

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6 4】 上記素子領域は長方形である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6 5】 上記素子領域の互いに対向する一对の辺は $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向に平行であり、他の互いに対向する一对の辺は $\langle 1 1 - 2 0 \rangle$ 方向に平行である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6 6】 上記素子領域は正方形である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6 7】 互いに隣接する二つの上記第 2 の領域の間隔は $20 \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6 8】 互いに隣接する二つの上記第 2 の領域の間隔は $100 \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6 9】 上記第 2 の領域の配列周期は $20 \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 0】 上記第 2 の領域の配列周期は $100 \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 1】 上記第 2 の領域は上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板を貫通している

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 2】 上記第 2 の領域は不定多角柱状の形状を有する

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 3】 上記第 1 の領域と上記第 2 の領域との間に上記第 1 の平均転位密度より高く、かつ上記第 2 の平均転位密度より低い第 3 の平均転位密度を有する第 3 の領域が設けられている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 4】 上記第 2 の領域および上記第 3 の領域が実質的に含まれないように上記素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 5】 上記第 2 の領域の直径は $10\ \mu\text{m}$ 以上 $100\ \mu\text{m}$ 以下である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 6】 上記第 2 の領域の直径は $20\ \mu\text{m}$ 以上 $50\ \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 7】 上記第 3 の領域の直径は上記第 2 の領域の直径より $20\ \mu\text{m}$ 以上 $200\ \mu\text{m}$ 以下大きい

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 8】 上記第 3 の領域の直径は上記第 2 の領域の直径より $40\ \mu\text{m}$ 以上 $160\ \mu\text{m}$ 以下大きい

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 7 9】 上記第 3 の領域の直径は上記第 2 の領域の直径より $60\ \mu\text{m}$ 以上 $140\ \mu\text{m}$ 以下大きい

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 0】 上記第 2 の領域の平均転位密度は上記第 1 の領域の平均転位密度の 5 倍以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 1】 上記第 2 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 2】 上記第 1 の領域の平均転位密度は $2 \times 10^6\ \text{cm}^{-2}$ 以下、上記第 2 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ 以上である

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 3】 上記第 1 の領域の平均転位密度は $2 \times 10^6\ \text{cm}^{-2}$ 以下、上記第 2 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ 以上、上記第 3 の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\ \text{cm}^{-2}$ より小さく、 $2 \times 10^6\ \text{cm}^{-2}$ より大きい

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 4】 上記半導体素子の活性領域が上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 5】 上記半導体素子の活性領域が上記第 2 の領域から $10\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 6】 上記半導体素子の活性領域が上記第 2 の領域から $100\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 7】 上記半導体素子の活性領域が上記第 2 の領域および上記第 3 の領域を含まない

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 8】 上記半導体素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 8 9】 上記半導体素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第 2 の領域から $10\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 9 0】 上記半導体素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第 2 の領域から $100\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 9 1】 上記半導体素子においてストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が上記第 2 の領域および上記第 3 の領域を含まない

ことを特徴とする請求項 7 3 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 9 2】 上記素子領域の輪郭線は互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む

ことを特徴とする請求項 5 8 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 9 3】 互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直

線を含む輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 94】 劈開により上記スクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 93 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 95】 上記素子領域の輪郭線は上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離れている

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 96】 上記第 2 の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離れた輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 97】 劈開により上記スクライビングを行う

ことを特徴とする請求項 96 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 98】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は $\text{Al}_x\text{B}_y\text{Ga}_{1-x-y-z}\text{In}_z\text{As}_u\text{N}_{1-u-v}\text{P}_v$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$ 、 $0 \leq u \leq 1$ 、 $0 \leq v \leq 1$ 、 $0 \leq x + y + z < 1$ 、 $0 \leq u + v < 1$) からなる

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 99】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は $\text{Al}_x\text{B}_y\text{Ga}_{1-x-y-z}\text{In}_z\text{N}$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$ 、 $0 \leq x + y + z < 1$) からなる

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 100】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x-z}\text{In}_z\text{N}$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$) からなる

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 101】 上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は GaN からなる

ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 102】 上記半導体素子は発光素子である
ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 103】 上記半導体素子は受光素子である
ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 104】 上記半導体素子は電子走行素子である
ことを特徴とする請求項 58 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 105】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中
に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領
域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造
を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿
って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III
-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された
ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 106】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中
に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領
域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造
を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であっ
て、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一
つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 107】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中
に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領
域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造
を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体
素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物
半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 108】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 109】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 110】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 111】 上記第 1 の領域は単結晶であり、上記第 2 の領域は単結晶、多結晶もしくは非晶質またはこれらの二以上が混在したものである

ことを特徴とする請求項 110 記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 112】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半

導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造されたことを特徴とする半導体素子。

【請求項 113】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在することを特徴とする半導体素子。

【請求項 114】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 115】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 1 6】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 1 7】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 1 1 8】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 1 9】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 2 0】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 1 2 1】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 2 2】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 2 3】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 1 2 4】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中

に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項125】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在する

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項126】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項127】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 128】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 129】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 130】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 131】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 132】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領

域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 1 3 3】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記層が成長された上記基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする素子。

【請求項 1 3 4】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする素子。

【請求項 1 3 5】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 1 3 6】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿

って、上記層が成長された上記基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする素子。

【請求項 137】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在することを特徴とする素子。

【請求項 138】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、
上記第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 139】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの上記第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、上記層が成長された上記基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする素子。

【請求項 140】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板の端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在することを特徴とする素子。

【請求項 141】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子

構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項142】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項143】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項144】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素

子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 145】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 146】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在し、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 147】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 148】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 149】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 150】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素

子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 151】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 152】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 153】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列

が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項154】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項155】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項156】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2

の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項157】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項158】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項159】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在す

る複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項160】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項161】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項162】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在す

る複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項163】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項164】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項165】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素

子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項166】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項167】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項168】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系III-V族化合物半導体基板に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項169】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項170】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系III-V族化合物半導体基板に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項171】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 172】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在し、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 173】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 174】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在し、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 175】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長さ

せることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項176】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項177】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項178】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化

合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 179】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 180】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 181】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に

配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 182】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 183】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 184】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中

に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第1の間隔が $50\text{ }\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項185】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第1の間隔が $50\text{ }\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項186】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第1の間隔が $50\text{ }\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第

2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 187】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 188】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 189】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半

導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 190】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とする半導体素子。

【請求項 191】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 192】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とする半導体素子。

【請求項 193】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 194】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とする半導体素子。

【請求項 195】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 196】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族

化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 197】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 198】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 199】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした

半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項200】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記窒化物系III-V族化合物半導体基板上に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項201】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項202】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項203】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中

に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 0 4】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在し、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 0 5】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 0 6】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第 2 の領域が存在し、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 0 7】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領

域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項208】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項209】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項210】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2

の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 1 1】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 1 2】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 1 3】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 1 4】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 1 5】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 1 6】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上

記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 217】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 218】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 219】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定

するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 2 0】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 2 1】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 2 2】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 2 3】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 2 4】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 2 5】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 2 6】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 2 7】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中

に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 2 8】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板に上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 2 2 9】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 3 0】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板に上記第 2 の領

域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とする半導体発光素子。

【請求項231】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項232】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項233】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項234】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長さ

れた半導体素子であって、

上記半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項235】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項236】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項237】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項238】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領

域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 2 3 9】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 2 4 0】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 2 4 1】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項242】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項243】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項244】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の

活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 2 4 5】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 2 4 6】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 2 4 7】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 248】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 249】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 250】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板上に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項 251】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構

造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項252】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板上に上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項253】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項254】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記半導体基板上に上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項255】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在す

る複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項256】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項257】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項258】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板に上記第2の領

域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項259】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれないように上記半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項260】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記半導体基板上に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする半導体素子。

【請求項261】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項262】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないことを特徴とする素子。

【請求項263】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項264】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項265】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項266】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの上記第2の領域が存在し、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 267】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 268】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 269】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 270】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中

に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板に上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項271】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項272】 結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板に上記第2の方向の上記第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項273】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項274】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記基板に上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項275】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の方向の上記第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項276】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、上記第1の方向と直交する第2の方向に上記第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記基板に上記第2の方向の上記第2

の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 2 7 7】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 2 7 8】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、上記第 1 の方向と直交する第 2 の方向に上記第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記基板に上記第 2 の方向の上記第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 2 7 9】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 2 8 0】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中

に上記第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 2 8 1】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 2 8 2】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板に上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 2 8 3】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 2 8 4】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性

が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記基板に上記第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項285】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項286】 第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記基板に上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項287】 第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に上記第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、上記第2の領域が1本以上含まれ、かつ、上記第2の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 2 8 8】 第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に上記第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記基板に上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【請求項 2 8 9】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれないように上記基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とする素子の製造方法。

【請求項 2 9 0】 結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

上記第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、上記基板に上記第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、上記第 2 の領域が上記素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とする素子。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、半導体発光素子の製造方法、半導体発光素子、半導体素子の製造方法、半導体素子、素子の製造方法および素子に関し、例えば、窒化物系 III - V 族化合物半導体を用いた半導体レーザや発光ダイオードあるいは電子走行素子の製造に適用して好適なものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、半導体素子を製造する際には、適切な基板上に所望の半導体層を成長させた後に加工を施す方法が広く用いられている。一般的に半導体層は、格子定数などの基板の情報に応じて非常に敏感に特性が変わってしまうため、最も望ましいのは、成長させる半導体層と同質の基板を採用して半導体層をエピタキシャル成長させる方法である。

【0003】

したがって、半導体素子の基板は、素子に用いる半導体と同質の材料で形成され、なおかつ転位などの欠陥密度が低いものであることが要求される。なぜならば、基板の欠陥がそのままその上の半導体層にも伝播して、素子特性の低下につながるものがしばしば起こるからである。

【0004】

ところで、GaNに代表される窒化物系III-V族化合物半導体は、バンドギャップが大きいので、紫外から紫、さらには青や緑といった、他の半導体では得ることが困難な波長域の発光素子としての開発が進み、すでに発光ダイオード(LED)および半導体レーザー(LD)とも実用化されている。

【0005】

しかしながら、窒化物系III-V族化合物半導体ではバルク成長が難しく、半導体素子の基板として使えるような欠陥の少ない基板を得ることは困難であった。そのため、ほとんどの場合、サファイアやSiCなどの窒化物系III-V族化合物半導体と同質でない基板上に窒化物系III-V族化合物半導体の結晶成長を行わなければならない、低温バッファ層の導入などの手法が必要となる。ところが、そのような手法を採用して成長を行うことにより得られる窒化物系III-V族化合物半導体ですら、その欠陥密度は非常に高くなってしまい、素子特性への影響が無視できないものとなる。

【0006】

したがって、特性の良好な窒化物系III-V族化合物半導体素子を製造するための基板として、同質の基板、すなわち窒化物系III-V族化合物半導体か

らなり、かつ欠陥密度の低いものが望まれている。

【 0 0 0 7 】

これまで、欠陥密度の低い窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板の製造方法としては、特開 2 0 0 1 - 1 0 2 3 0 7 号公報において、気相成長の成長表面が平面状態でなく、三次元的なファセット構造を持つようにし、ファセット構造を持ったまま、ファセット構造を埋め込まないで成長させることにより転位を低減するようにした単結晶 G a N 基板の製造方法が提案されている。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開 2 0 0 1 - 1 0 2 3 0 7 号公報に開示された技術は、特に貫通転位を成長層のある領域に集中させることにより、他の領域の貫通転位を減少させるものであるため、得られた単結晶 G a N 基板には低欠陥密度の領域と高欠陥密度の領域とが混在しており、しかも高欠陥密度の領域が発生する位置は制御することができず、ランダムに発生する。このため、この単結晶 G a N 基板上に窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させて半導体素子、例えば半導体レーザを製造する場合、高欠陥密度の領域が発光領域に形成されてしまうのを避けることができず、半導体レーザの発光特性や信頼性の低下を招いていた。

【 0 0 0 9 】

したがって、この発明が解決しようとする課題は、発光特性などの特性が良好で信頼性も高く長寿命の半導体発光素子およびそのような半導体発光素子を容易に製造することができる半導体発光素子の製造方法を提供することにある。

【 0 0 1 0 】

より一般的には、この発明が解決しようとする課題は、特性が良好で信頼性も高く長寿命の半導体素子およびそのような半導体素子を容易に製造することができる半導体素子の製造方法を提供することにある。

【 0 0 1 1 】

さらに一般的には、この発明が解決しようとする課題は、特性が良好で信頼性も高く長寿命の各種の素子およびそのような素子を容易に製造することができる素子の製造方法を提供することにある。

【 0 0 1 2 】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討を行った。その概要について説明すると、次のとおりである。

本発明者は、特開 2 0 0 1 - 1 0 2 3 0 7 号公報に開示された技術の改良を重ねた結果、低欠陥密度領域中に発生する高欠陥密度領域の位置を制御することに成功した。これによれば、低欠陥密度領域中に高欠陥密度領域が規則的、例えば周期的に配列している基板を得ることができ、高欠陥密度領域の配列パターンも自由自在に変えることができる。

【 0 0 1 3 】

このような基板を用いて半導体レーザなどの半導体発光素子、より一般的には半導体素子を製造する場合、基板に存在する高欠陥密度の領域が素子に及ぼす悪影響を排除し、あるいはその悪影響を減少させる必要がある。そのための手法について種々検討を行った結果、以下の手法が有効であることを見出した。

【 0 0 1 4 】

すなわち、上記の基板においては、高欠陥密度領域は規則的に配列させることができることから、この配列に応じて素子のサイズや素子の配置、あるいは素子の活性領域（例えば、発光素子にあっては発光領域）の位置の設計を行うことができる。そして、この設計により、最終的に基板のスクライビングによりチップとなる領域（以下「素子領域」という。）あるいは素子の活性領域に高欠陥密度領域が含まれないようにすることができる。このようにすれば、基板上に成長させる半導体層に下地基板の高欠陥密度領域から欠陥が伝播しても、それによる悪影響が素子領域あるいは活性領域には及ばないようにすることができるため、欠陥に起因する素子の特性の劣化や信頼性の低下などを防止することができる。

【 0 0 1 5 】

上記の手法は、素子に使用する半導体と同質で低欠陥密度の基板を得ることが困難である場合、窒化物系 I I I - V 族化合物半導体以外の半導体を用いた半導体素子の製造にも有効である。より一般的には、素子に使用する材料と同質で低欠陥密度の基板を得ることが困難である場合、そのような素子の製造に有効であ

る。

この発明は、本発明者による以上の検討に基づいてさらに検討を行った結果、案出されたものである。

【0016】

すなわち、上記課題を解決するために、この発明の第1の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-Ⅴ族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0017】

ここで、「第2の領域が実質的に含まれない」とは、素子領域の輪郭線が第2の領域を完全に包含している場合だけでなく、その輪郭線が第2の領域を通っていて、基板のスクライビングを行った後に得られるチップの端面または角部に第2の領域が残存する場合をも含むことを意味する（以下同様）。

【0018】

素子領域は、具体的には、第2の領域が実質的に含まれないようにその大きさおよび配置を決める。複数の第2の領域は、典型的には周期的に設けられ、具体的には、例えば、六方格子状、長方形格子状、正方格子状に設けられる。これらの二種類以上の配列パターンが混在していてもよい。さらには、第2の領域が周期的な配列で設けられた部分と、第2の領域が規則的ではあるが、周期的ではない配列で設けられた部分とが混在していてもよい。

【0019】

素子領域は、典型的には長方形または正方形であり、劈開を良好に行うなどの観点より、好適にはそれらの互いに対向する一対の辺は〈110〉方向に平行であり、他の互いに対向する一対の辺は〈112〉方向に平行である。

【0020】

互いに隣接する二つの第2の領域の間隔あるいは第2の領域の配列周期は、素子の大きさなどに応じて選ばれるが、一般的には $20\mu\text{m}$ 以上あるいは $50\mu\text{m}$ 以上あるいは $100\mu\text{m}$ 以上である。この第2の領域の間隔あるいは第2の領域の配列周期の上限は必ずしも明確なものは存在しないが、一般的には $1000\mu\text{m}$ 程度である。この第2の領域は、典型的には窒化物系III-V族化合物半導体基板を貫通している。また、この第2の領域は典型的には不定多角柱状の形状を有する。第1の領域と第2の領域との間には、第1の平均転位密度より高く、かつ第2の平均転位密度より低い第3の平均転位密度を有する第3の領域が遷移領域として存在することも多く、この場合、最も好適には、これらの第2の領域および第3の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定する。

【0021】

第2の領域の直径は、典型的には $10\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下、より典型的には $20\mu\text{m}$ 以上 $50\mu\text{m}$ 以下である。また、第3の領域が存在する場合、その直径は典型的には第2の領域の直径より $20\mu\text{m}$ 以上 $200\mu\text{m}$ 以下より大きく、より典型的には $40\mu\text{m}$ 以上 $160\mu\text{m}$ 以下大きく、最も典型的には $60\mu\text{m}$ 以上 $140\mu\text{m}$ 以下大きい。

【0022】

第2の領域の平均転位密度は一般的には第1の領域の転位密度の5倍以上である。典型的には、第1の領域の平均転位密度は $2 \times 10^6\text{ cm}^{-2}$ 以下、第2の領域の平均転位密度は $1 \times 10^8\text{ cm}^{-2}$ 以上である。第3の領域が存在する場合、その平均転位密度は、典型的には $1 \times 10^8\text{ cm}^{-2}$ より小さく、 $2 \times 10^6\text{ cm}^{-2}$ より大きい。

【0023】

半導体発光素子の発光領域は、平均転位密度が高い第2の領域による悪影響を防止するために、第2の領域から $1\mu\text{m}$ 以上、好適には $10\mu\text{m}$ 以上、より好適には $100\mu\text{m}$ 以上離す。第3の領域が存在する場合、最も好適には、半導体発光素子の発光領域が第2の領域および第3の領域を含まないようにする。より具体的には、半導体発光素子は半導体レーザや発光ダイオードであるが、前者の半

導体レーザの場合、ストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域は第2の領域から好適には $1\ \mu\text{m}$ 以上、より好適には $10\ \mu\text{m}$ 以上、さらに好適には $100\ \mu\text{m}$ 以上離す。第3の領域が存在する場合、最も好適には、ストライプ状電極を介して駆動電流が流される領域が第2の領域および第3の領域を含まないようにする。ストライプ状電極、すなわちレーザストライプの数は一つまたは複数設けてよく、その幅も必要に応じて選ぶことができる。

【0024】

素子領域の輪郭線は、素子領域に第2の領域が実質的に含まれない範囲で、第2の領域の配列パターンやそれらの間隔あるいは配列周期などに応じて、基板面積を効率的に使用することができるように選ばれるが、典型的には、互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含むように選ばれる。チップ化するためのスクライビング工程においては、好適には、この互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された窒化物系III-V族化合物半導体基板のスクライビングを行う。このスクライビングは、典型的には劈開により行うが、他の方法、例えばダイヤモンドソーやレーザビームを用いて行ってもよい。特に劈開によりスクライビングを行う場合、素子領域の輪郭線に互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線が含まれると、第1の領域より平均転位密度が高い第2の領域は機械的強度が第1の領域より低いことから、劈開を容易にしかも良好に行うことができるという利点を有する。これは特に、半導体レーザにおいて良好な共振器端面を得る場合に有利である。素子領域の輪郭線は、第2の領域を一つも通らないように選んでもよい。この場合、第2の領域による悪影響を最小限に止めるため、素子領域の輪郭線は、好適には第2の領域から $1\ \mu\text{m}$ 以上離す。そして、スクライビング工程においては、この第2の領域から内側に $1\ \mu\text{m}$ 以上離れた輪郭線に沿って、窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された窒化物系III-V族化合物半導体基板のスクライビングを行う。

【0025】

窒化物系III-V族化合物半導体基板あるいは窒化物系III-V族化合物半導体層は、最も一般的には $\text{Al}_x\text{B}_y\text{Ga}_{1-x-y-z}\text{In}_z\text{As}_u\text{N}_{1-u-v}\text{P}_v$

(ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$ 、 $0 \leq u \leq 1$ 、 $0 \leq v \leq 1$ 、 $0 \leq x + y + z < 1$ 、 $0 \leq u + v < 1$) からなり、より具体的には $Al_x B_y Ga_{1-x-y-z} In_z N$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq y \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$ 、 $0 \leq x + y + z < 1$) からなり、典型的には $Al_x Ga_{1-x-z} In_z N$ (ただし、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $0 \leq z \leq 1$) からなる。窒化物系 III-V 族化合物半導体基板は、最も典型的には GaN からなる。

この発明の第 1 の発明に関連して述べた以上のことは、その性質に反しない限り、以下の発明についても成立するものである。

【0026】

この発明の第 2 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された窒化物系 III-V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子である。

【0027】

この発明の第 3 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系 III-V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【0028】

この発明の第 4 の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0029】

この発明の第5の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子である。

【0030】

この発明の第6の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【0031】

この発明の第4、第5および第6の発明において、「平均欠陥密度」とは、素

子の特性や信頼性などに悪影響を及ぼす格子欠陥全体の平均密度を意味し、欠陥には転位や積層欠陥や点欠陥などあらゆるものが含まれる（以下同様）。

【0032】

この発明の第7の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【0033】

この発明の第8の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子ものである。

【0034】

この発明の第9の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【0035】

この発明の第7、第8および第9の発明において、典型的には、結晶からなる第1の領域は単結晶であり、この第1の領域より結晶性が悪い第2の領域は単結晶、多結晶もしくは非晶質またはこれらの二以上が混在したものである（以下同様）。これは、第2の領域の平均転位密度あるいは平均欠陥密度が第1の領域の平均転位密度あるいは平均欠陥密度より高い場合と対応するものである。

【0036】

この発明の第10の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に含まれないように窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0037】

この発明の第11の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された窒化物系III-V族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子である。

【0038】

この発明の第12の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している

窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第２の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【0039】

この発明の第１３の発明は、

第１の平均欠陥密度を有する結晶からなる第１の領域中に第１の平均欠陥密度より高い第２の平均欠陥密度を有する複数の第２の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第２の領域が実質的に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0040】

この発明の第１４の発明は、

第１の平均欠陥密度を有する結晶からなる第１の領域中に第１の平均欠陥密度より高い第２の平均欠陥密度を有する複数の第２の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第２の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子である。

【0041】

この発明の第１５の発明は、

第１の平均欠陥密度を有する結晶からなる第１の領域中に第１の平均欠陥密度より高い第２の平均欠陥密度を有する複数の第２の領域が規則的に配列している

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【 0 0 4 2 】

この発明の第 1 6 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 0 4 3 】

この発明の第 1 7 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子である。

【 0 0 4 4 】

この発明の第 1 8 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの

第 2 の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【 0 0 4 5 】

この発明の第 1 0 ～第 1 8 の発明において、半導体素子には、発光ダイオードや半導体レーザのような発光素子のほか、受光素子、さらには高電子移動度トランジスタなどの電界効果トランジスタ（F E T）やヘテロ接合バイポーラトランジスタ（H B T）のような電子走行素子が含まれる（以下同様）。

【 0 0 4 6 】

この発明の第 1 0 ～第 1 8 の発明において、半導体素子の活性領域は、平均転位密度が高い第 2 の領域による悪影響を防止するために、第 2 の領域から好適には $1\ \mu\text{m}$ 以上、より好適には $10\ \mu\text{m}$ 以上、さらに好適には $100\ \mu\text{m}$ 以上離す。第 3 の領域が存在する場合、最も好適には、半導体素子の活性領域が第 2 の領域および第 3 の領域を含まないようにする。ここで、活性領域とは、半導体発光素子においては発光領域、半導体受光素子においては受光領域、電子走行素子においては電子が走行する領域を意味する（以下同様）。

【 0 0 4 7 】

この発明の第 1 9 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 4 8 】

この発明の第 2 0 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、半導体層が成長された半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子である。

【 0 0 4 9 】

この発明の第 2 1 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在することを特徴とするものである。

【 0 0 5 0 】

この発明の第 2 2 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 5 1 】

この発明の第 2 3 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子である。

【0052】

この発明の第24の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在することを特徴とするものである。

【0053】

この発明の第25の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【0054】

この発明の第26の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体発光素子である。

【0055】

この発明の第27の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領

域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

記半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在することを特徴とするものである。

【 0 0 5 6 】

この発明の第 2 8 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 5 7 】

この発明の第 2 9 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、半導体層が成長された半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子である。

【 0 0 5 8 】

この発明の第 3 0 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在することを特徴とするものである。

【 0 0 5 9 】

この発明の第 3 1 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 6 0 】

この発明の第 3 2 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、半導体層が成長された上記半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子である。

【 0 0 6 1 】

この発明の第 3 3 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在する

ことを特徴とする半導体素子である。

【 0 0 6 2 】

この発明の第 3 4 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長さ

せることにより半導体素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【0063】

この発明の第35の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第2の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、半導体層が成長された半導体基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする半導体素子である。

【0064】

この発明の第36の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板の端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在することを特徴とするものである。

【0065】

この発明の第19～第36の発明において、半導体基板あるいは半導体層の材料は、窒化物系ⅢⅢⅢ-Ⅴ族化合物半導体のほか、ウルツ鉱型 (wurtzite) 構造、より一般的には六方晶系の結晶構造を有する他の半導体、例えば ZnO 、 $\alpha-ZnS$ 、 $\alpha-CdS$ 、 $\alpha-CdSe$ などであってもよく、さらには他の結晶構造を有する各種の半導体であってもよい。

【0066】

この発明の第37の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度

より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 6 7 】

この発明の第 3 8 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、層が成長された基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする素子である。

【 0 0 6 8 】

この発明の第 3 9 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【 0 0 6 9 】

この発明の第 4 0 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 7 0 】

この発明の第 4 1 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、層が成長された基板のスクライビングを行うことにより製造されたことを特徴とする素子である。

【 0 0 7 1 】

この発明の第 4 2 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板の端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在することを特徴とするものである。

【 0 0 7 2 】

この発明の第 4 3 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に含まれないように素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 0 7 3 】

この発明の第 4 4 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させ、

互いに隣接する少なくとも二つの第 2 の領域を結ぶ直線を含む輪郭線に沿って、層が成長された基板のスクライビングを行うことにより製造された

ことを特徴とする素子である。

【0074】

この発明の第45の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板の端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在する

ことを特徴とするものである。

【0075】

この発明の第37～第45の発明において、素子は、半導体素子（発光素子、受光素子、電子走行素子など）のほか、圧電素子、焦電素子、光学素子（非線形光学結晶を用いる第2次高調波発生素子など）、誘電体素子（強誘電体素子を含む）、超伝導素子などである。この場合、基板あるいは層の材料は、半導体素子では上記のような各種の半導体を用いることができ、圧電素子、焦電素子、光学素子、誘電体素子、超伝導素子などでは例えば酸化物などの各種の材料を用いることができる。酸化物材料については、例えばJournal of the Society of Japan Vol.103, No.11(1995)pp.1099-1111 やMaterials Science and Engineering B41(1996)166-173に開示されたものなど、多くのものがある。

【0076】

この発明の第46の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0077】

この発明の第47の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在し、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0078】

この発明の第48の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0079】

この発明の第49の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在し、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 0 】

この発明の第 5 0 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 1 】

この発明の第 5 1 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 2 】

この発明の第 5 2 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域

が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 3 】

この発明の第 5 3 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 4 】

この発明の第 5 4 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 5 】

この発明の第 55 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0086】

この発明の第 56 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0087】

この発明の第 57 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物

半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 8 】

この発明の第 5 8 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 0 8 9 】

この発明の第 5 9 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 0 9 0】

この発明の第 6 0 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 0 9 1】

この発明の第 6 1 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 0 9 2】

この発明の第 6 2 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領

域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0093】

この発明の第63の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0094】

この発明の第64の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子

領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0095】

この発明の第65の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板に第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0096】

この発明の第66の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0097】

この発明の第67の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ－Ⅴ族化合物半導体層が成長された半導体発

光素子であって、

窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0098】

この発明の第 68 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0099】

この発明の第 69 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0100】

この発明の第 70 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光

素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【0101】

この発明の第71の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第2の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系 III-V 族化合物半導体基板に第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0102】

この発明の第72の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系 III-V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系 III-V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0103】

この発明の第73の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系III-V族化合物半導体基板に第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0104】

この発明の第74の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように窒化物系III-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0105】

この発明の第75の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系III-V族化合物半導体基板上に発光素子構造を形成する窒化物系III-V族化合物半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系III-V族化合物半導体基板に第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光

領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0106】

この発明の第76の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0107】

この発明の第77の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在し、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0108】

この発明の第78の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 1 0 9 】

この発明の第 7 9 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 1 0 】

この発明の第 8 0 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 1 1 】

この発明の第 8 1 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも

一つの第2の領域が存在し、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0112】

この発明の第82の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0113】

この発明の第83の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0114】

この発明の第84の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度

より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 1 5 】

この発明の第 8 5 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【 0 1 1 6 】

この発明の第 8 6 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域

が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 1 7】

この発明の第 8 7 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0 1 1 8】

この発明の第 8 8 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50 \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 1 9】

この発明の第 8 9 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間

隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0120】

この発明の第90の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0121】

この発明の第91の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に

第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 2 2 】

この発明の第 9 2 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 2 3 】

この発明の第 9 3 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 2 4 】

この発明の第 9 4 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度

より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0125】

この発明の第95の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0126】

この発明の第96の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0127】

この発明の第97の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0128】

この発明の第98の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0129】

この発明の第99の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0130】

この発明の第100の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0131】

この発明の第101の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板に第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0132】

この発明の第102の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層を成長させることにより半

導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 III - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 3 3 】

この発明の第 1 0 3 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系 III - V 族化合物半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 3 4 】

この発明の第 1 0 4 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 III - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 III - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように窒化物系 III - V 族化合物半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 3 5 】

この発明の第 1 0 5 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層が成長された半導体素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 3 6 】

この発明の第 1 0 6 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 3 7 】

この発明の第 1 0 7 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 3 8 】

この発明の第 1 0 8 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度

より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 1 3 9 】

この発明の第 1 0 9 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【 0 1 4 0 】

この発明の第 1 1 0 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 4 1 】

この発明の第 1 1 1 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【 0 1 4 2 】

この発明の第 1 1 2 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 4 3 】

この発明の第 1 1 3 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 4 4 】

この発明の第 1 1 4 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間

隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0145】

この発明の第115の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0146】

この発明の第116の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0147】

この発明の第117の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0148】

この発明の第118の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0149】

この発明の第119の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第2の方向の第2の領域の列

が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0150】

この発明の第120の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0151】

この発明の第121の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0152】

この発明の第122の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発

光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0153】

この発明の第123の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0154】

この発明の第124の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【0155】

この発明の第125の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互い

に平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 1 5 6】

この発明の第 1 2 6 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 5 7】

この発明の第 1 2 7 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 1 5 8】

この発明の第 1 2 8 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するよ

うにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 1 5 9 】

この発明の第 1 2 9 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【 0 1 6 0 】

この発明の第 1 3 0 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 1 6 1 】

この発明の第 1 3 1 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0 1 6 2】

この発明の第 1 3 2 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 6 3】

この発明の第 1 3 3 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 1 6 4】

この発明の第 1 3 4 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板に発光素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体発光素子を製造するようにした半導体発光素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 6 5】

この発明の第 1 3 5 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に発光素子構造を形成する半導体層が成長された半導体発光素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体発光素子の発光領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 1 6 6】

この発明の第 1 3 6 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 6 7】

この発明の第 1 3 7 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 6 8 】

この発明の第 1 3 8 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 6 9 】

この発明の第 1 3 9 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 7 0 】

この発明の第 1 4 0 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 7 1 】

この発明の第 1 4 1 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領

域が規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【 0 1 7 2 】

この発明の第 1 4 2 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 7 3 】

この発明の第 1 4 3 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 7 4 】

この発明の第 1 4 4 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0175】

この発明の第 145 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0176】

この発明の第 146 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定する

ようにした

ことを特徴とするものである。

【0177】

この発明の第147の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0178】

この発明の第148の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0179】

この発明の第149の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層

が成長された半導体素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0180】

この発明の第150の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0181】

この発明の第151の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0182】

この発明の第152の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領

域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 8 3】

この発明の第 1 5 3 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 1 8 4】

この発明の第 1 5 4 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 1 8 5】

この発明の第 1 5 5 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 8 6 】

この発明の第 1 5 6 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 8 7 】

この発明の第 1 5 7 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 8 8 】

この発明の第 1 5 8 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在す

る複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 1 8 9 】

この発明の第 1 5 9 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

半導体基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【 0 1 9 0 】

この発明の第 1 6 0 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 9 1 】

この発明の第 1 6 1 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互い

に平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 9 2 】

この発明の第 1 6 2 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 9 3 】

この発明の第 1 6 3 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 9 4 】

この発明の第 1 6 4 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構

造を形成する半導体層を成長させることにより半導体素子を製造するようにした半導体素子の製造方法であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれないように半導体基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0195】

この発明の第165の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している半導体基板上に素子構造を形成する半導体層が成長された半導体素子であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、半導体基板に第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が半導体素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0196】

この発明の第166の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第2の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0197】

この発明の第167の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在し、かつ、

第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 1 9 8 】

この発明の第 1 6 8 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 1 9 9 】

この発明の第 1 6 9 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第 2 の領域が存在し、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 2 0 0 】

この発明の第 1 7 0 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 2 0 1 】

この発明の第 1 7 1 の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板の内部、端面または角部に少なくとも一つの第2の領域が存在し、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0202】

この発明の第172の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0203】

この発明の第173の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板に第2の方向の第2の領域の列が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0204】

この発明の第174の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度

より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 2 0 5 】

この発明の第 1 7 5 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 2 0 6 】

この発明の第 1 7 6 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 2 0 7 】

この発明の第 1 7 7 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 2 0 8】

この発明の第 1 7 8 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0 2 0 9】

この発明の第 1 7 9 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0 2 1 0】

この発明の第 1 8 0 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 2 1 1 】

この発明の第 1 8 1 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、基板に第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 2 1 2 】

この発明の第 1 8 2 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い複数の第 2 の領域が第 1 の方向に第 1 の間隔で規則的に配列し、第 1 の方向と直交する第 2 の方向に第 1 の間隔より小さい第 2 の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 1 の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の方向の第 2 の領域の列が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域

を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0213】

この発明の第183の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い複数の第2の領域が第1の方向に第1の間隔で規則的に配列し、第1の方向と直交する第2の方向に第1の間隔より小さい第2の間隔で規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

第1の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、基板に第2の方向の第2の領域の列が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0214】

この発明の第184の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0215】

この発明の第185の発明は、

第1の平均転位密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均転位密度より高い第2の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板に第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0216】

この発明の第186の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにしたことを特徴とするものである。

【0217】

この発明の第187の発明は、

第1の平均欠陥密度を有する結晶からなる第1の領域中に第1の平均欠陥密度より高い第2の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板に第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【0218】

この発明の第188の発明は、

結晶からなる第1の領域中にこの第1の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第2の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第2の領域が実質的に7本以上含まれず、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【0219】

この発明の第189の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

基板に第 2 の領域が実質的に 7 本以上含まれず、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 2 2 0 】

この発明の第 1 9 0 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 2 2 1 】

この発明の第 1 9 1 の発明は、

第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 2 2 2 】

この発明の第 1 9 2 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互い

に平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 2 2 3 】

この発明の第 1 9 3 の発明は、

第 1 の平均欠陥密度を有する結晶からなる第 1 の領域中に第 1 の平均欠陥密度より高い第 2 の平均欠陥密度を有する直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層が成長された素子であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、基板に第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれない

ことを特徴とするものである。

【 0 2 2 4 】

この発明の第 1 9 4 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形成する層を成長させることにより素子を製造するようにした素子の製造方法であって、

第 2 の領域の間隔が $50\ \mu\text{m}$ 以上であり、第 2 の領域が 1 本以上含まれ、かつ、第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように基板上に素子領域を画定するようにした

ことを特徴とするものである。

【 0 2 2 5 】

この発明の第 1 9 5 の発明は、

結晶からなる第 1 の領域中にこの第 1 の領域より結晶性が悪い直線状に延在する複数の第 2 の領域が互いに平行に規則的に配列している基板上に素子構造を形

成する層が成長された素子であって、

第2の領域の間隔が $50\mu\text{m}$ 以上であり、基板に第2の領域が1本以上含まれ、かつ、第2の領域が素子の活性領域に含まれないことを特徴とするものである。

【0226】

この発明の第46～第51、第76～第81、第106～第111、第136～第141、第166～第171の発明においては、その性質に反しない限り、この発明の第1～第45の発明に関連して述べたことが成立する。

【0227】

この発明の第52～第57、第64～第69、第82～第87、第94～第99、第112～第117、第124～第129、第142～第147、第154～第159、第172～第177、第184～第189の発明において、第1の方向の第2の領域の間隔（第1の間隔）あるいは直線状に延在する第2の領域の間隔は、この発明の第1の発明に関連して述べた第2の領域の間隔あるいは第2の領域の配列間隔と同様である。この発明の第58～第63、第70～第75、第88～第93、第100～第105、第118～第123、第130～第135、第148～第153、第160～第165、第178～第183の発明において、第1の方向の第2の領域の間隔（第1の間隔）あるいは直線状に延在する第2の領域の間隔は、下限が $50\mu\text{m}$ であることを除いて、この発明の第1の発明に関連して述べた第2の領域の間隔あるいは第2の領域の配列間隔と同様である。この発明の第52～第63、第82～第93、第112～第123、第142～第153、第172～第183の発明において、第2の方向の第2の領域の間隔は、基本的には第1の間隔より小さい範囲で自由に選ぶことができものであり、第2の領域の大きさにもよるが、一般的には $10\mu\text{m}$ 以上 $1000\mu\text{m}$ 以下、典型的には $20\mu\text{m}$ 以上 $200\mu\text{m}$ 以下である。

【0228】

この発明の第52～第57、第64～第69、第82～第87、第94～第99、第112～第117、第124～第129、第142～第147、第154～第159、第172～第177、第184～第189の発明において、第2の

方向の第2の領域の列あるいは直線状に延在する第2の領域の数の上限を7本としたのは、第2の方向の第2の領域の列あるいは直線状に延在する第2の領域の間隔によっては、素子のチップサイズとの関係で素子領域に7本程度含まれることもあり得ることを考慮したものである。この第2の方向の第2の領域の列あるいは直線状に延在する第2の領域の数は、一般にチップサイズが小さい半導体発光素子では、典型的には3本以下である。

【0229】

この発明の第46～第195の発明においては、上記以外のことは、その性質に反しない限り、この発明の第1～第45の発明に関連して述べたことが成立する。

【0230】

上述のように構成されたこの発明においては、第1の領域より平均転位密度が高い、あるいは平均欠陥密度が高い、あるいは結晶性が悪い第2の領域が実質的に含まれないように、あるいは第2の領域が素子の活性領域に含まれないように窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体基板、あるいは半導体基板、あるいは基板上に素子領域を画定するようにしているので、発光素子構造あるいは素子構造を形成する窒化物系ⅢⅢⅢ-V族化合物半導体層、あるいは半導体層、あるいは各種の材料からなる層に第2の領域から転位などの欠陥が伝播しても、基板のスクライビングにより得られるチップには転位などの欠陥がほとんど存在しないようにすることができる。

【0231】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、実施形態の全図において、同一または対応する部分には同一の符号を付す。

以下の実施形態においては、図1Aに示すように、ある結晶からなる領域A中に、その結晶とは結晶性の異なる領域Bが周期的に島状に配列しているものを基板として、その上に半導体素子を形成する場合について説明する。領域Bは基板を貫通している。また、領域Bは、領域Aよりも結晶性が悪く、より多くの結晶欠陥を含んでいるものとする。図1Bに、領域Bの最近接方向の断面図を示す。

ここで、領域Bは不定多角柱状の形状を有するのが一般的であるが、図1Aにおいては、簡略化して円柱形状としてある（以下同様）。半導体レーザを製造するには、この基板の上に、例えば有機金属化学気相成長（MOCVD）、ハイドライド気相エピタキシャル成長またはハライド気相エピタキシャル成長（HVPE）などにより、素子構造を形成する半導体層を順次成長させる。その後、電極の形成などの必要なプロセスを実行し、さらに基板およびその上の半導体層のスクライビングを劈開などにより行ってチップ化することにより、半導体素子を製造する。

【0232】

このとき、下地基板の結晶欠陥はその上に成長される半導体層にも伝播するため、領域Bが含まれている素子領域に形成される半導体素子は、その欠陥の影響を受けて特性が劣ったものとなる。例えば、発光ダイオードや半導体レーザの場合は、発光領域に欠陥が存在すると、発光特性や信頼性が著しく損なわれる。そこで、発光領域、より一般的には活性領域が、領域Bによる悪影響を受けないように、以下のような手法をとる。

【0233】

(1) 素子のサイズを領域Bの存在する周期に合わせて設計する。

例えば、図2に示すように、領域Bが六方格子状に等間隔で周期的に配列しており、最近接の領域Bの中心同士の間隔が $400\mu\text{m}$ である場合、素子領域を $400\mu\text{m} \times 346\mu\text{m}$ の長方形にする。この $346\mu\text{m}$ という数値は $400\mu\text{m} \times (3^{1/2} / 2)$ である。

【0234】

(2) 素子領域が実質的に領域Bの上に形成されることがないように、言い換えれば素子領域が実質的に領域Bを含まないように、その基板上的における素子領域の配置を決定する。

例えば、図3において破線に示す線に沿って基板のスクライビングを行うことにより、 $400\mu\text{m} \times 346\mu\text{m}$ の長方形である素子領域を分離してチップ化する。このようにすることにより、領域Bは各チップ、すなわち各半導体素子の端面および角部にのみ存在するようになる。

【0235】

(3) 素子内部の活性領域が領域Bの上に形成されることがないように、素子における活性領域の位置を設計する。

例えば、半導体レーザの場合、発光領域はストライプ状の形状である場合が多いので、そのストライプが領域Bの上に形成されることがないように半導体レーザの構造を設計する。図4に、そのようなストライプ位置の一例を示す。

【0236】

以上の(1)～(3)に述べた手法によって、欠陥の多い領域Bの影響を意図的に避けるような配置に各素子領域を配置することができる。

上記のことに加えて、特に半導体レーザの場合には、発光領域の共振器端面が領域Bの上に形成されることがないように素子領域や素子構造の設計を行う。

半導体レーザではチップの端面を共振器端面として用いるので、図5に示すようにその共振器のミラーとなる部分が結晶欠陥の多い領域B上に形成されると、レーザの特性が損なわれてしまう。このため、領域B上には共振器のミラー部が形成されることがないように、発光領域の位置や基板上における素子領域の配置を設計する。

なお、上記の(1)において、 $400\mu\text{m} \times 346\mu\text{m}$ の長方形というのは一例であり、素子のサイズや形状は、(2)および(3)に述べた条件が満たされるように選ばればよい。

【0237】

さて、この発明の第1の実施形態について説明する。この第1の実施形態においては、平均転位密度が低い結晶からなる領域Aの中に平均転位密度が高い結晶からなる領域Bが規則的に配列しているGaN基板の上にGaN系半導体層を成長させてGaN系半導体レーザを形成する場合について説明する。

【0238】

図6はこの第1の実施形態において用いるGaN基板を示す平面図である。このGaN基板1の斜視図および断面図は図1Aおよび図1Bと同様である。このGaN基板1はn型で(0001)面(C面)方位である。ただし、GaN基板1はR面、A面またはM面方位のものであってもよい。このGaN基板1におい

ては、平均転位密度が低い結晶からなる領域Aの中に平均転位密度が高い結晶からなる領域Bが六方格子状に周期的に配列している。この場合、最近接の領域B同士を結ぶ直線はGaNの $\langle 1-100 \rangle$ 方向およびそれと等価な方向と一致している。ただし、最近接の領域B同士を結ぶ直線をGaNの $\langle 11-20 \rangle$ 方向およびそれと等価な方向と一致するようにしてもよい。領域BはGaN基板1を貫通している。このGaN基板1の厚さは例えば $200 \sim 600 \mu\text{m}$ である。なお、図6の破線は領域Bの相対的な位置関係を示すためのものにすぎず、実在する（物理的な意味のある）線ではない（以下同様）。

【0239】

領域Bの配列周期（最近接の領域Bの中心同士の間隔）は例えば $400 \mu\text{m}$ 、その直径は例えば $20 \mu\text{m}$ である。また、領域Aの平均転位密度は例えば $2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ 、領域Bの平均転位密度は例えば $1 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ である。領域Bの中心から半径方向の転位密度の分布の一例を図7に示す。

このGaN基板1は、結晶成長技術を用いて例えば次のようにして製造することができる。

このGaN基板1の製造に用いる基本的な結晶成長メカニズムは、ファセット面からなる斜面を有して成長させ、そのファセット面斜面を維持して成長させることで転位を伝播させ、所定の位置に集合させるものである。このファセット面により成長した領域は、転位の移動により、低密度の欠陥領域となる。そのファセット面斜面下部には、明確な境界を持った高密度の欠陥領域を有して成長が行われ、転位は、高密度の欠陥領域の境界あるいはその内部に集合し、ここで消滅あるいは蓄積する。

この高密度の欠陥領域の形状によって、ファセット面の形状も異なる。欠陥領域がドット状の場合は、そのドットを底として、ファセット面が取り巻き、ファセット面からなるピットを形成する。また、欠陥領域がストライプ状の場合は、ストライプを谷底として、その両側にファセット面斜面を有し、横に倒した三角形のプリズム状のファセット面となる。

その後、成長層の表面に研削、研磨を施すことにより、表面を平坦化し、基板として使用することができる形態とすることができる。

また、上記の高密度の欠陥領域は、いくつかの状態があり得る。例えば、多結晶からなる場合がある。また、単結晶であるが、周りの低密度欠陥領域に対して微傾斜している場合もある。また、周りの低密度欠陥領域に対して、C軸が反転している場合もある。こうして、この高密度欠陥領域は、明確な境界を有しており、周りと区別される。

この高密度欠陥領域を有して成長させることにより、その周りのファセット面を埋め込むことなく、ファセット面を維持して成長を進行することができる。

この高密度欠陥領域は、下地基板上にGaNを結晶成長させる際に、高密度欠陥領域を形成する場所に、種をあらかじめ形成しておくことにより、発生させることができる。その種としては、非晶質あるいは多結晶の層を形成する。その上から、GaNを成長させることで、ちょうどその種の領域に、高密度欠陥領域を形成することができる。

このGaN基板1の具体的な製造方法は次のとおりである。まず、下地基板を用意する。この下地基板としては種々の基板を用いることができ、一般的なサファイア基板でもよいが、後工程で除去することを考慮すると、除去しやすいGaAs基板などを用いることが好ましい。そして、この下地基板上に、例えばSiO₂膜からなる種を形成する。この種の形状は、例えばドット状またはストライプ状とすることができる。この種は規則正しく、多数個形成することができる。より具体的には、この場合、種は、図6に示す領域Bの配置に対応した配置で形成する。その後、例えばハイドライド気相エピタキシー（HVPE）により、GaNを厚膜成長させる。成長後、GaNの厚膜層の表面には、種のパターン形状に応じたファセット面が形成される。この第1の実施形態のように種がドット状のパターンの場合は、ファセット面からなるピットが規則正しく形成される。一方、種がストライプ状のパターンの場合は、プリズム状のファセット面が形成される。

その後、下地基板を除去し、さらにGaNの厚膜層を研削加工、研磨加工し、表面を平坦化する。これによって、GaN基板1を製造することができる。ここで、GaN基板1の厚さは、自由に設定することができる。

このようにして製造されたGaN基板1は、C面が主面であり、その中に、所

定のサイズのドット状（あるいはストライプ状）の高密度欠陥領域、すなわち領域Bが規則正しく形成された基板となっている。領域B以外の単結晶領域、すなわち領域Aは、領域Bに比べて低転位密度となっている。

【0240】

この第1の実施形態においては、図6に示すGaN基板1上に、図7に示すような形状および配置で素子領域2（太い実線で囲まれた一区画）を画定する。そして、GaN基板1上にレーザ構造を形成するGaN系半導体層を成長させ、レーザストライプの形成、電極の形成などの必要なプロセスを実行してレーザ構造を形成した後、素子領域の輪郭線に沿って、レーザ構造が形成されたGaN基板1のスクライビングを行うことにより個々のGaN系半導体レーザチップに分離する。

【0241】

図8においては、グレーの長方形が一つのGaN系半導体レーザを表し、その中央付近に描かれた直線がレーザストライプ3であり、これが発光領域の位置に相当する。さらに、それらが連なった破線で描かれた長方形がレーザバー4を表していて、このレーザバー4の長辺が共振器端面に相当する。

【0242】

図8に示す例においては、GaN系半導体レーザのサイズが例えば $600\mu\text{m} \times 346\mu\text{m}$ であり、横方向（長辺方向）は領域Bを結ぶ直線に沿って、縦方向（短辺方向）は領域Bを通らない直線に沿って、それぞれ基板のスクライビングを行うことによってそのサイズのGaN系半導体レーザに分離する。

【0243】

この場合、領域Bは各GaN系半導体レーザの長辺の端面部分にのみ存在することになるので、レーザストライプ3が短辺の midpoint を結ぶ直線の近傍に位置するように素子の設計を行うことにより、領域Bの影響が発光領域に及ぶことを避けることができる。

共振器のミラーについては、図8中の縦方向の直線に沿って、劈開などにより基板のスクライビングを行うことにより端面に形成されるが、その直線が領域Bを通らないので、領域Bにおける転位の影響を受けることはない。したがって、

発光特性が良く、信頼性が高いGaN系半導体レーザを得ることができる。

【0244】

GaN系半導体レーザの具体的な構造および製造プロセスの一例を挙げると、次のとおりである。ここでは、リッジ構造およびSCH (Separate Confinement Heterostructure) 構造を有するGaN系半導体レーザについて説明する。

【0245】

すなわち、図9に示すように、まず、GaN基板1の表面をサーマルクリーニングなどにより清浄化した後、その上にMOCVD法により、n型GaNバッファ層5、n型AlGaNクラッド層6、n型GaN光導波層7、アンドープの $\text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N}/\text{Ga}_{1-y}\text{In}_y\text{N}$ 多重量子井戸構造の活性層8、アンドープInGaN劣化防止層9、p型AlGaNキャップ層10、p型GaN光導波層11、p型AlGaNクラッド層12およびp型GaNコンタクト層13を順次エピタキシャル成長させる。

【0246】

ここで、n型GaNバッファ層5は厚さが例えば $0.05\mu\text{m}$ であり、n型不純物として例えばSiがドーピングされている。n型AlGaNクラッド層6は厚さが例えば $1.0\mu\text{m}$ であり、n型不純物として例えばSiがドーピングされ、Al組成は例えば0.08である。n型GaN光導波層7は厚さが例えば $0.1\mu\text{m}$ であり、n型不純物として例えばSiがドーピングされている。アンドープ $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\text{In}_y\text{Ga}_{1-y}\text{N}$ 多重量子井戸構造の活性層8は、例えば、井戸層としての $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ 層の厚さが 3.5nm で $x=0.14$ 、障壁層としての $\text{In}_y\text{Ga}_{1-y}\text{N}$ 層の厚さが 7nm で $y=0.02$ 、井戸数が3である。

【0247】

アンドープInGaN劣化防止層9は、活性層8に接している面から、p型AlGaNキャップ層9に接している面に向かってIn組成が徐々に単調減少するグレーデッド構造を有し、活性層8に接している面におけるIn組成は活性層8の障壁層としての $\text{In}_y\text{Ga}_{1-y}\text{N}$ 層のIn組成 y と一致しており、p型AlGaNキャップ層10に接している面におけるIn組成は0となっている。このアンドープInGaN劣化防止層9の厚さは例えば 20nm である。

【0248】

p型AlGaInキャップ層10は厚さが例えば10nmであり、p型不純物として例えばマグネシウム(Mg)がドーピングされている。このp型AlGaInキャップ層10のAl組成は例えば0.2である。このp型AlGaInキャップ層10は、p型GaIn光導波層11、p型AlGaInクラッド層12およびp型GaInコンタクト層13の成長時に活性層8からInが脱離して劣化するのを防止するとともに、活性層8からのキャリア(電子)のオーバーフローを防止するためのものである。p型GaIn光導波層11は厚さが例えば0.1μmであり、p型不純物として例えばMgがドーピングされている。p型AlGaInクラッド層12は厚さが例えば0.5μmであり、p型不純物として例えばMgがドーピングされ、Al組成は例えば0.08である。p型GaInコンタクト層13は厚さが例えば0.1μmであり、p型不純物として例えばMgがドーピングされている。

【0249】

また、Inを含まない層であるn型GaInバッファ層5、n型AlGaInクラッド層6、n型GaIn光導波層7、p型AlGaInキャップ層10、p型GaIn光導波層11、p型AlGaInクラッド層12およびp型GaInコンタクト層13の成長温度は例えば1000℃程度とし、Inを含む層であるGa_{1-x}In_xN/Ga_{1-y}In_yN多重量子井戸構造の活性層8の成長温度は例えば700～800℃、例えば730℃とする。アンドープInGaIn劣化防止層9の成長温度は、成長開始時点は活性層8の成長温度と同じく例えば730℃に設定し、その後例えば直線的に上昇させ、成長終了時点でp型AlGaInキャップ層10の成長温度と同じく例えば835℃になるようにする。

【0250】

これらのGaIn系半導体層の成長原料は、例えば、Gaの原料としてはトリメチルガリウム((CH₃)₃Ga、TMG)、Alの原料としてはトリメチルアルミニウム((CH₃)₃Al、TMA)、Inの原料としてはトリメチルインジウム((CH₃)₃In、TMI)を、Nの原料としてはNH₃を用いる。また、キャリアガスとしては、例えば、H₂を用いる。ドーパントについては、n型ドーパントとしては例えばモノシラン(SiH₄)を、p型ドーパントとして

は例えばビス＝メチルシクロペンタジエニルマグネシウム ($(\text{CH}_3\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{Mg}$) あるいはビス＝シクロペンタジエニルマグネシウム ($(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{Mg}$) を用いる。

【0251】

次に、上述のようにしてGaN系半導体層を成長させたGaN基板1をMOCVD装置から取り出す。そして、p型GaNコンタクト層13の全面に例えばCVD法、真空蒸着法、スパッタリング法などにより例えば厚さが $0.1\mu\text{m}$ の SiO_2 膜(図示せず)を形成した後、この SiO_2 膜上にリソグラフィーによりリッジ部の形状に対応した所定形状のレジストパターン(図示せず)を形成し、このレジストパターンをマスクとして、例えばフッ酸系のエッチング液を用いたウエットエッチング、または、 CF_4 や CHF_3 などのフッ素を含むエッチングガスを用いたRIE法により SiO_2 膜をエッチングし、リッジ部に対応する形状とする。

【0252】

次に、この SiO_2 膜をマスクとしてRIE法によりp型AlGaNクラッド層12の厚さ方向の所定の深さまでエッチングを行うことにより、図10に示すように、 $\langle 1-100 \rangle$ 方向に延在するリッジ14を形成する。このリッジ14の幅は例えば $3\mu\text{m}$ である。このRIEのエッチングガスとしては例えば塩素系ガスを用いる。

【0253】

次に、エッチングマスクとして用いた SiO_2 膜をエッチング除去した後、基板全面に例えばCVD法、真空蒸着法、スパッタリング法などにより例えば厚さが $0.3\mu\text{m}$ の SiO_2 膜のような絶縁膜15を成膜する。この絶縁膜15は電気絶縁および表面保護のためのものである。

【0254】

次に、リソグラフィーによりp側電極形成領域を除いた領域の絶縁膜15の表面を覆うレジストパターン(図示せず)を形成する。

次に、このレジストパターンをマスクとして絶縁膜15をエッチングすることにより、開口15aを形成する。

【0255】

次に、レジストパターンを残したままの状態、基板全面に例えば真空蒸着法により例えばP d膜、P t膜およびA u膜を順次形成した後、レジストパターンをその上に形成されたP d膜、P t膜およびA u膜とともに除去する（リフトオフ）。これによって、絶縁膜15の開口15aを通じてp型G a Nコンタクト層13にコンタクトしたp側電極16が形成される。ここで、このp側電極16を構成するP d膜、P t膜およびA u膜の厚さは例えばそれぞれ10nm、100nmおよび300nmとする。次に、p側電極16をオーミック接触させるためのアロイ処理を行う。

【0256】

次に、G a N基板1の裏面に例えば真空蒸着法により例えばT i膜、P t膜およびA u膜を順次形成し、T i/P t/A u構造のn側電極17を形成する。ここで、このn側電極17を構成するT i膜、P t膜およびA u膜の厚さは例えばそれぞれ10nm、50nmおよび100nmとする。次に、n側電極17をオーミック接触させるためのアロイ処理を行う。

【0257】

次に、素子領域2の輪郭線に沿って、上述のようにしてレーザ構造が形成されたG a N基板1のスクライビングを劈開により行ってレーザバー4に加工して両共振器端面を形成する。次に、これらの共振器端面に端面コーティングを施した後、再びこのレーザバー4のスクライビングを劈開などにより行ってチップ化する。

以上により、図11に示すように、目的とするリッジ構造およびSCH構造を有するG a N系半導体レーザが製造される。

【0258】

以上のように、この第1の実施形態によれば、平均転位密度が低い領域Aの中に平均転位密度が高い領域Bが六方格子状に周期的に配列しているG a N基板1上に領域Bを実質的に含まないように素子領域2を画定した上で、このG a N基板1上にレーザ構造を形成するG a N系半導体層を成長させているので、このG a N系半導体層にG a N基板1の領域Bから転位などの欠陥が伝播しても、素子

領域 2 上の GaN 系半導体層にはその影響が及ばないようにすることができる。そして、GaN 系半導体層を成長させた後にリッジ 14 の形成、p 側電極 16 および n 側電極 17 の形成などを行った後、素子領域 2 の輪郭線に沿って、レーザ構造が形成された GaN 基板 1 のスクライビングを行うことにより個々の GaN 系半導体レーザチップに分離しているので、この GaN 系半導体レーザチップには GaN 基板 1 から引き継がれる転位はほとんど存在しない。このため、発光特性が良好で、信頼性が高く長寿命の GaN 系半導体レーザを実現することができる。

【0259】

加えて、この第 1 の実施形態によれば、活性層 8 に接してアンドープ InGa N 劣化防止層 9 が設けられ、このアンドープ InGa N 劣化防止層 9 に接して p 型 AlGa N キャップ層 10 が設けられているので、アンドープ InGa N 劣化防止層 9 により、p 型 AlGa N キャップ層 10 により活性層 8 に発生する応力を大幅に緩和することができるとともに、p 型層の p 型ドーパントとして用いられる Mg が活性層 7 に拡散するのを有効に抑制することができる。

【0260】

次に、この発明の第 2 の実施形態について説明する。

図 12 に示すように、この第 2 の実施形態においては、第 1 の実施形態と異なり、長方形の素子領域 2 の輪郭線は、その長辺および短辺とも、領域 B の中心同士を結ぶ直線からなる。この場合も、レーザストライプ 3 の位置は、素子領域 2 の短辺の中心同士を結ぶ線上とする。こうすることにより、領域 B の影響が発光領域に及ぶことを避けることができる。

【0261】

この第 2 実施形態においては、領域 B の中心同士を結ぶ直線からなる、素子領域 2 の輪郭線に沿って劈開によりスクライビングを行うことにより共振器のミラーが形成されることが第 1 の実施形態と異なっている。

ここで、領域 B は転位が多いので、領域 A よりも壊れやすいと考えられる。したがって、領域 B 同士を結ぶ直線に沿ってスクライビングを行うと、領域 B がいわばミシン目のような役割を果たして領域 A の部分もきれいに劈開される。この

際、領域Bの部分の端面は転位が多いため、必ずしも平坦にならないが、その間の領域Aの部分の端面は平坦となる。図13に端面の形状を概念的に示す。

【0262】

平坦性が必要とされるのは、レーザストライプ2の端面部分であるが、図12に示すような配置であれば、領域Bの部分の端面は発光特性などに悪影響を及ぼさない。

上記以外のことは第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第2の実施形態によっても、第1の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0263】

次に、この発明の第3の実施形態について説明する。

この第3の実施形態においては、図14に示すように、GaN基板1において、平均転位密度が低い結晶からなる領域Aの中に平均転位密度が高い結晶からなる領域Bが長方形格子状に周期的に配列している。そして、領域Bがその四つの角部に位置するこの一つの長方形を素子領域2とする。この場合、長方形の長辺方向の最近接の領域B同士を結ぶ直線はGaNの $\langle 1-100 \rangle$ 方向と一致し、短辺方向の最近接の領域B同士を結ぶ直線はGaNの $\langle 11-20 \rangle$ 方向と一致している。

【0264】

長方形格子の長辺方向の領域Bの配列周期は例えば $600\mu\text{m}$ 、短辺方向の領域Bの配列周期は例えば $400\mu\text{m}$ であり、この場合、素子領域2のサイズは $600\mu\text{m} \times 400\mu\text{m}$ となる。

素子領域2のレーザストライプ3は長方形格子の短辺方向の辺の中点を結ぶ直線上とする。

上記以外のことは第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第3の実施形態によっても、第1の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0265】

次に、この発明の第4の実施形態について説明する。

この第 4 の実施形態においては、図 1 5 に示すように、G a N 基板 1 の領域 A の中に領域 B が六方格子状に周期的に配列していることは第 1 の実施形態と同様であるが、領域 A と領域 B との間に、領域 A の平均転位密度と領域 B の平均転位密度との中間的な平均転位密度の領域 C が遷移領域として形成されていることが第 1 の実施形態と異なる。具体的には、領域 A の平均転位密度は $2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ 以下、領域 B の平均転位密度は $1 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以上、領域 C の平均転位密度は $1 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ より小さく、 $2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ より大きい。領域 B の配列周期（最近接の領域 B の中心同士の間隔）は例えば $300 \mu\text{m}$ 、その直径は例えば $20 \mu\text{m}$ である。また、領域 C の直径は例えば $120 \mu\text{m}$ である。

【0 2 6 6】

この場合、第 1 の実施形態と異なり、長方形の素子領域 2 の輪郭線は、その長辺および短辺とも、領域 B の中心同士の結ぶ直線からなる。素子領域 2 のサイズは例えば $600 \mu\text{m} \times 260 \mu\text{m}$ である。この場合も、レーザストライプ 3 の位置は、素子領域 2 の短辺の midpoint 同士を結ぶ線上とするが、このレーザストライプ 3 は領域 B および領域 C と含まない。こうすることにより、領域 B および領域 C の影響が発光領域に及ぶことを避けることができる。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 4 の実施形態によっても、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0 2 6 7】

次に、この発明の第 5 の実施形態について説明する。

この第 5 の実施形態においては、図 1 6 に示すように、G a N 基板 1 の領域 A の中に領域 B が六方格子状に周期的に配列していることは第 1 の実施形態と同様であるが、領域 A と領域 B との間に、領域 A の平均転位密度と領域 B の平均転位密度との中間的な平均転位密度の領域 C が遷移領域として形成されていることが第 1 の実施形態と異なる。具体的には、領域 A の平均転位密度は $2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ 以下、領域 B の平均転位密度は $1 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ 以上、領域 C の平均転位密度は $1 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}$ より小さく、 $2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ より大きい。領域 B の配列周期（最近接の領域 B の中心同士の間隔）は例えば $400 \mu\text{m}$ 、その直径は例えば

2 0 μ mである。また、領域Cの直径は例えば1 2 0 μ mである。

【0 2 6 8】

この場合、第1の例においては、第1の実施形態と異なり、長方形の素子領域2の短辺方向の輪郭線は領域Bの中心同士を結ぶ直線からなるが、長辺方向の輪郭線は最近接の領域Bの中心同士を結ぶ直線から例えば2 3 μ m離れている。この場合、素子領域2のサイズは例えば4 0 0 μ m \times 3 0 0 μ mである。この場合も、レーザストライプ3の位置は、素子領域2の短辺の midpoint 同士を結ぶ線上とするが、このレーザストライプ3は領域Bおよび領域Cとも含まない。こうすることにより、領域Bおよび領域Cの影響が発光領域に及ぶことを避けることができる。

【0 2 6 9】

一方、第2の例においては、長方形の素子領域2の長辺方向の輪郭線は〈1 - 1 0 0〉方向の最近接の領域Bの中心同士を結ぶ直線から例えば2 3 μ m離れており、短辺方向の輪郭線は〈1 1 - 2 0〉方向の最近接の領域Bの中心同士を結ぶ直線から例えば1 0 0 μ m離れている。この場合も、素子領域2のサイズは例えば4 0 0 μ m \times 3 0 0 μ mである。レーザストライプ3の位置は、素子領域2の短辺の midpoint 同士を結ぶ線上とするが、このレーザストライプ3は領域Bおよび領域Cとも含まない。こうすることにより、領域Bおよび領域Cの影響が発光領域に及ぶことを避けることができる。

上記以外のことは第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第5の実施形態によっても、第1の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0 2 7 0】

次に、この発明の第6の実施形態について説明する。

この第6の実施形態においては、G a N基板1の領域Aの中に領域Bが六方格子状に周期的に配列していることは第1の実施形態と同様であるが、この場合、図17に示すように、〈1 - 1 0 0〉方向の最近接の領域Bの中心同士を結ぶ間隔が長方形の素子領域2の短辺の長さの2倍に設定されており、具体的には例えば7 0 0 μ mに設定されている。〈1 - 1 0 0〉方向の最近接の領域Bのこの素

子領域 2 の短辺方向の輪郭線は $\langle 1\ 1 - 2\ 0 \rangle$ 方向の最近接の領域 B の中心同士を結ぶ直線からなり、長辺方向の輪郭線は $\langle 1 - 1\ 0\ 0 \rangle$ 方向の最近接の領域 B の中心同士を結ぶ直線からなる。この場合、素子領域 2 のサイズは例えば $6\ 0\ 6\ \mu\text{m} \times 3\ 5\ 0\ \mu\text{m}$ である。レーザストライプ 3 の位置は、素子領域 2 の短辺の中点同士を結ぶ線上とするが、このレーザストライプ 3 は領域 B を含まない。こうすることにより、領域 B の影響が発光領域に及ぶことを避けることができる。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 6 の実施形態によっても、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0 2 7 1】

次に、この発明の第 7 の実施形態について説明する。

図 1 8 に示すように、この第 7 の実施形態においては、素子領域 2 に、レーザストライプ 3 が互いに平行に二つ形成される。この素子領域 2 の輪郭線に沿ってスクライビングを行うことにより得られる G a N 系半導体レーザチップを図 1 9 に示す。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 7 の実施形態によれば、マルチビームの G a N 系半導体レーザにおいて第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0 2 7 2】

次に、この発明の第 8 の実施形態について説明する。

図 2 0 に示すように、この第 8 の実施形態においては、素子領域 2 にレーザストライプ 3 が形成されるのは第 1 の実施形態と同様であるが、この場合、このレーザストライプ 3 の幅は第 1 の実施形態に比べてずっと大きく選ばれている。具体的には、このレーザストライプ 3 の幅は、長方形の素子領域 2 の短辺の長さを a 、領域 B の直径を d とすると、最大限 $a - d$ とすることができるが、レーザストライプ 3 は領域 B から少なくとも $1\ \mu\text{m}$ 以上離すのが望ましいので、これを考慮すると、レーザストライプ 3 の幅の上限は $a - d - 2\ \mu\text{m}$ となる。例えば、 $a = 3\ 4\ 6\ \mu\text{m}$ 、 $d = 2\ 0\ \mu\text{m}$ である場合には、レーザストライプ 3 の幅の上限は $3\ 4\ 6 - 2\ 0 - 2 = 3\ 2\ 4\ \mu\text{m}$ となる。一つの例を挙げれば、レーザストライプ

3 の幅を $200\mu\text{m}$ とする。このとき、素子領域 2 の輪郭線に沿ってスクライビングを行うことにより得られる G a N 系半導体レーザチップを図 2 1 に示す。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 8 の実施形態によれば、レーザストライプ 3 の幅が極めて大きい超高出力の G a N 系半導体レーザにおいて第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 7 3 】

次に、この発明の第 9 の実施形態について説明する。

図 2 2 はこの第 9 の実施形態において用いる G a N 基板を示す平面図である。

図 2 2 に示すように、この第 9 の実施形態においては、領域 B がレーザストライプ 3 に含まれないように素子領域 2 が画定される。ここで、レーザストライプ 3 は領域 B から $50\mu\text{m}$ 以上離れている。この場合、素子領域 2 には 2 個の領域 B が含まれることになる。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 9 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 7 4 】

次に、この発明の第 1 0 の実施形態について説明する。

図 2 3 はこの第 1 0 の実施形態において用いる G a N 基板を示す平面図である。この G a N 基板 1 は n 型で C 面方位である。ただし、G a N 基板 1 は R 面、A 面または M 面方位のものであってもよい。この G a N 基板 1 においては、平均転位密度が低い結晶からなる領域 A の中に平均転位密度が高い結晶からなる領域 B が G a N の $\langle 11-20 \rangle$ 方向に例えば $400\mu\text{m}$ 間隔で周期的に配列し、 $\langle 11-20 \rangle$ 方向と直交する $\langle 1-100 \rangle$ 方向に例えば $20\sim 100\mu\text{m}$ 間隔で周期的に配列している。ただし、 $\langle 11-20 \rangle$ 方向と $\langle 1-100 \rangle$ 方向とを入れ替えてもよい。

【 0 2 7 5 】

この第 1 0 の実施形態においては、図 2 4 に示すように、レーザストライプ 3 に平行な一対の端面が $\langle 1-100 \rangle$ 方向の領域 B の列を通り、かつ、レーザス

トライプ 3 がこの領域 B の列の間の領域の中央付近に位置するように素子領域 2 が画定される。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は実質的に含まれない。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 0 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 7 6 】

次に、この発明の第 1 1 の実施形態について説明する。

図 2 5 に示すように、この第 1 1 の実施形態においては、第 1 0 の実施形態と同様な G a N 基板 1 を用いるが、レーザストライプ 3 に平行な一つの端面が $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向の領域 B の列を通り、他方の端面がこの領域 B の列から離れた位置を通る点で、第 1 0 の実施形態と異なる。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は実質的に含まれない。

上記以外のことは第 1 0 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 1 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 7 7 】

次に、この発明の第 1 2 の実施形態について説明する。

図 2 6 に示すように、この第 1 2 の実施形態においては、第 1 0 の実施形態と同様な G a N 基板 1 を用いるが、レーザストライプ 3 に平行な一対の端面がいずれも $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向の領域 B の列の間に位置し、かつ、レーザストライプ 3 がこの領域 B の列の間の領域の中央付近に位置するように素子領域 2 が画定される点で、第 1 0 の実施形態と異なる。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は実質的に含まれない。

上記以外のことは第 1 0 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 2 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 7 8 】

次に、この発明の第 1 3 の実施形態について説明する。

図 2 7 に示すように、この第 1 3 の実施形態においては、第 1 0 の実施形態と同様な G a N 基板 1 を用いるが、レーザストライプ 3 に平行な一つの端面が $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向の領域 B の列を通り、他方の端面がこの領域 B の列に直ぐ隣接する領域 B の列とその次の領域 B の列との間に位置し、かつ、レーザストライプ 3 が領域 B の列から $50 \mu\text{m}$ 以上離れた位置を通る点で、第 1 0 の実施形態と異なる。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は 1 本含まれる。

上記以外のことは第 1 0 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 3 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 7 9 】

次に、この発明の第 1 4 の実施形態について説明する。

図 2 8 に示すように、この第 1 4 の実施形態においては、第 1 0 の実施形態と同様な G a N 基板 1 を用いるが、レーザストライプ 3 に平行な一つの端面が $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向の領域 B の列から離れた位置を通り、他方の端面がこの領域 B の列に直ぐ隣接する領域 B の列とその次の領域 B の列との間に位置し、かつ、レーザストライプ 3 が領域 B の列から $50 \mu\text{m}$ 以上離れた位置を通る点で、第 1 0 の実施形態と異なる。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は 1 本含まれる。

上記以外のことは第 1 0 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 4 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 8 0 】

次に、この発明の第 1 5 の実施形態について説明する。

図 2 9 はこの第 1 5 の実施形態において用いる G a N 基板 1 を示す平面図である。この G a N 基板 1 は、領域 B が G a N の $\langle 1 1 - 2 0 \rangle$ 方向に例えば $200 \mu\text{m}$ 間隔で周期的に配列していることを除いて、第 1 0 の実施形態において用いた G a N 基板 1 と同様である。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は 2 本含ま

れる。

【0 2 8 1】

図 2 9 に示すように、この第 1 5 の実施形態においては、レーザストライプ 3 が隣接する領域 B の列の間の領域の中央付近に位置し、かつ、レーザストライプ 3 に平行な一対の端面がこれらの領域 B の列とそれらの直ぐ外側の領域 B の列との間の領域の中央付近に位置する。

上記以外のことは第 1 0 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 5 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができ。

【0 2 8 2】

次に、この発明の第 1 6 の実施形態について説明する。

図 3 0 はこの第 1 6 の実施形態において用いる G a N 基板を示す平面図である。この G a N 基板 1 は n 型で C 面方位である。ただし、G a N 基板 1 は R 面、A 面または M 面方位のものであってもよい。この G a N 基板 1 においては、平均転位密度が低い結晶からなる領域 A の中に、平均転位密度が高い結晶からなり、G a N の $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向に線状に延在する領域 B が $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向と直交する $\langle 1 1 - 2 0 \rangle$ 方向に例えば $4 0 0 \mu\text{m}$ 間隔で周期的に配列している。ただし、 $\langle 1 - 1 0 0 \rangle$ 方向と $\langle 1 1 - 2 0 \rangle$ 方向とを入れ替えてもよい。

【0 2 8 3】

この第 1 6 の実施形態においては、図 3 1 に示すように、レーザストライプ 3 に平行な一対の端面が領域 B を通り、かつ、レーザストライプ 3 がこの領域 B の間の領域の中央付近に位置するように素子領域 2 が画定される。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は実質的に含まれない。

上記以外のことは第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 6 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができ。

【0 2 8 4】

次に、この発明の第 1 7 の実施形態について説明する。

図32に示すように、この第17の実施形態においては、第16の実施形態と同様なGaN基板1を用いるが、レーザストライプ3に平行な一つの端面が領域Bを通り、他方の端面がこの領域Bの列から離れた位置を通る点で、第16の実施形態と異なる。この場合、素子領域2には領域Bの列は実質的に含まれない。

上記以外のことは第16および第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第17の実施形態によれば、第1の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0285】

次に、この発明の第18の実施形態について説明する。

図33に示すように、この第18の実施形態においては、第16の実施形態と同様なGaN基板1を用いるが、レーザストライプ3に平行な一対の端面がいずれも領域Bの間に位置し、かつ、レーザストライプ3がこの領域Bの間の領域の中央付近に位置するように素子領域2が画定される点で、第16の実施形態と異なる。この場合、素子領域2には領域Bの列は実質的に含まれない。

上記以外のことは第16および第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第18の実施形態によれば、第1の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【0286】

次に、この発明の第19の実施形態について説明する。

図34に示すように、この第19の実施形態においては、第16の実施形態と同様なGaN基板1を用いるが、レーザストライプ3に平行な一つの端面が領域Bを通り、他方の端面がこの領域Bの列に直ぐ隣接する領域Bとその次の領域Bとの間に位置し、かつ、レーザストライプ3が領域Bから50 μ m以上離れた位置を通る点で、第16の実施形態と異なる。この場合、素子領域2には領域Bは1本含まれる。

上記以外のことは第16および第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 1 9 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 8 7 】

次に、この発明の第 2 0 の実施形態について説明する。

図 3 5 に示すように、この第 2 0 の実施形態においては、第 1 6 の実施形態と同様な G a N 基板 1 を用いるが、レーザストライプ 3 に平行な一つの端面が領域 B から離れた位置を通り、他方の端面がこの領域 B に直ぐ隣接する領域 B とその次の領域 B との間に位置し、かつ、レーザストライプ 3 が領域 B から 5 0 μ m 以上離れた位置を通る点で、第 1 6 の実施形態と異なる。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は 1 本含まれる。

上記以外のことは第 1 6 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 2 0 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることができる。

【 0 2 8 8 】

次に、この発明の第 2 1 の実施形態について説明する。

図 3 6 はこの第 2 1 の実施形態において用いる G a N 基板 1 を示す平面図である。この G a N 基板 1 は、領域 B が G a N の $\langle 1 1 - 2 0 \rangle$ 方向に例えば 2 0 0 μ m 間隔で周期的に配列していることを除いて、第 1 6 の実施形態において用いた G a N 基板 1 と同様である。この場合、素子領域 2 には領域 B の列は 2 本含まれる。

【 0 2 8 9 】

図 3 6 に示すように、この第 2 1 の実施形態においては、レーザストライプ 3 が隣接する領域 B の間の領域の中央付近に位置し、かつ、レーザストライプ 3 に平行な一対の端面がこれらの領域 B とそれらの直ぐ外側の領域 B との間の領域の中央付近に位置する。

上記以外のことは第 1 6 および第 1 の実施形態と同様であるので、説明を省略する。

この第 2 1 の実施形態によれば、第 1 の実施形態と同様な利点を得ることがで

きる。

【0 2 9 0】

以上、この発明の実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

【0 2 9 1】

例えば、上述の実施形態において挙げた数値、構造、基板、原料、プロセスなどはあくまでも例に過ぎず、必要に応じて、これらと異なる数値、構造、基板、原料、プロセスなどを用いてもよい。

【0 2 9 2】

具体的には、例えば、上述の実施形態においては、レーザ構造を形成する n 型層を基板上に最初に積層し、その上に p 型層を積層しているが、これと積層順序を逆にし、基板上に最初に p 型層を積層し、その上に n 型層を積層した構造としてもよい。

【0 2 9 3】

また、上述の実施形態においては、この発明を S C H 構造の G a N 系半導体レーザの製造に適用した場合について説明したが、この発明は、例えば、D H (Double Heterostructure) 構造の G a N 系半導体レーザの製造に適用してもよいことはもちろん、G a N 系発光ダイオードの製造に適用してもよく、さらには G a N 系 F E T や G a N 系ヘテロ接合バイポーラトランジスタ (H B T) などの窒化物系 I I I - V 族化合物半導体を用いた電子走行素子に適用してもよい。

【0 2 9 4】

さらに、上述の実施形態においては、M O C V D 法により成長を行う際のキャリアガスとして H₂ ガスを用いているが、必要に応じて、他のキャリアガス、例えば H₂ と N₂ あるいは H e、A r ガスなどとの混合ガスを用いてもよい。

また、上述の実施形態においては、劈開により共振器端面を形成しているが、共振器端面は例えば R I E のようなドライエッチングにより形成してもよい。

【0 2 9 5】

【発明の効果】

以上説明したように、この発明によれば、第 1 の領域より平均転位密度が高い、あるいは平均欠陥密度が高い、あるいは結晶性が悪い第 2 の領域が実質的に含まれないように、あるいは第 2 の領域が素子の活性領域に含まれないように窒化物系 III - V 族化合物半導体基板、あるいは半導体基板、あるいは基板上に素子領域を画定するようにしているので、基板のスクライビングにより得られるチップには転位などの欠陥がほとんど存在しないようにすることができる。このため、発光特性などの特性が良好で信頼性も高く長寿命の半導体発光素子あるいは特性が良好で信頼性も高く長寿命の半導体素子あるいは特性が良好で信頼性も高く長寿命の各種の素子を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明の実施形態の要点を説明するための斜視図および断面図である。

【図 2】

この発明の実施形態の要点を説明するための平面図である。

【図 3】

この発明の実施形態の要点を説明するための平面図である。

【図 4】

この発明の実施形態の要点を説明するための平面図である。

【図 5】

この発明の実施形態の要点を説明するための平面図である。

【図 6】

この発明の第 1 の実施形態による GaN 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 7】

この発明の第 1 の実施形態において用いる GaN 基板の高欠陥領域の近傍における転位密度の分布の一例を示す略線図である。

【図 8】

この発明の第 1 の実施形態による GaN 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 9】

この発明の第 1 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための断面図である。

【図 1 0】

この発明の第 1 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための断面図である。

【図 1 1】

この発明の第 1 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための断面図である。

【図 1 2】

この発明の第 2 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための断面図である。

【図 1 3】

この発明の第 2 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法においてスクライビングにより得られるチップの端面を示す略線図である。

【図 1 4】

この発明の第 3 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 1 5】

この発明の第 4 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 1 6】

この発明の第 5 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 1 7】

この発明の第 6 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 1 8】

この発明の第 7 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明する

ための平面図である。

【図 1 9】

この発明の第 7 の実施形態により製造された G a N 系半導体レーザを示す断面図である。

【図 2 0】

この発明の第 8 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 1】

この発明の第 8 の実施形態により製造された G a N 系半導体レーザを示す断面図である。

【図 2 2】

この発明の第 9 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 3】

この発明の第 1 0 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 4】

この発明の第 1 0 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 5】

この発明の第 1 1 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 6】

この発明の第 1 2 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 7】

この発明の第 1 3 の実施形態による G a N 系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図 2 8】

この発明の第14の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図29】

この発明の第15の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図30】

この発明の第16の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図31】

この発明の第16の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図32】

この発明の第17の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図33】

この発明の第18の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図34】

この発明の第19の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図35】

この発明の第20の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。

【図36】

この発明の第21の実施形態によるGaN系半導体レーザの製造方法を説明するための平面図である。


【符号の説明】

1・・・GaN基板、2・・・素子領域、3・・・レーザストライプ、5・・・n型GaNバッファ層、6・・・n型AlGaNクラッド層、7・・・n型G


a N 光導波層、8 . . . 活性層、9 . . . アンドープ I n G a N 劣化防止層、1
0 . . . p 型 A l G a N キャップ層、1 1 . . . p 型 G a N 光導波層、1 2 . .
. p 型 A l G a N クラッド層、1 3 . . . p 型 G a N コンタクト層、1 4 . . .
リッジ、1 5 . . . 絶縁膜、1 6 . . . n 側電極、1 7 . . . p 側電極

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 12】



【図 13】




【図 14】




←→
<1-100> 方向

【図 15】




【図 16】




劈開面に領域Bがある配置（第1の例） 劈開面に領域Bがない配置（第2の例）


【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 23】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】



【図 28】




【図 29】




【図 30】

1




【図 31】

1




【図 3 2】

1




【図 33】

1




【図 34】




【図 35】

1



【図 36】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 発光特性などの特性が良好で信頼性も高く長寿命の半導体発光素子や特性が良好で信頼性も高く長寿命の半導体素子を実現する。

【解決手段】 第 1 の平均転位密度を有する結晶からなる第 1 の領域 A 中に第 1 の平均転位密度より高い第 2 の平均転位密度を有する複数の第 2 の領域 B が規則的に配列している窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板 1 上に発光素子構造あるいは素子構造を形成する窒化物系 I I I - V 族化合物半導体層を成長させることにより半導体発光素子あるいは半導体素子を製造する際に、第 2 の領域 B が実質的に含まれないように窒化物系 I I I - V 族化合物半導体基板上に素子領域 2 を画定するか、発光領域 2 あるいは活性領域に第 2 の領域 B が実質的に含まれないようにする。

【選択図】 図 8

【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成14年 4月24日
【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2001-315703

【承継人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100082762

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉浦 正知

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043812

【納付金額】 4,200円

【提出物件の目録】

【物件名】 承継人であることを証する書面 1

【提出物件の特記事項】 追って補充する

【包括委任状番号】 9708843

【プルーフの要否】 要

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2001-315703
受付番号	50200599154
書類名	出願人名義変更届
担当官	田中 則子 7067
作成日	平成14年 6月21日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】	000002185
【住所又は居所】	東京都品川区北品川6丁目7番35号
【氏名又は名称】	ソニー株式会社

【承継人代理人】

申請人

【識別番号】	100082762
【住所又は居所】	東京都豊島区南池袋二丁目49番7号 池袋パークビル7階
【氏名又は名称】	杉浦 正知

次頁無

特願 2 0 0 1 - 3 1 5 7 0 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 1 3 0]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 3 3 号

氏 名

住友電気工業株式会社

特願 2 0 0 1 - 3 1 5 7 0 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 1 8 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

氏 名

ソニー株式会社